

AUTO ADESIVO MONOMÉRICO CALANDRADO CRISTAL COLOR 0.08 ECO 7000

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE PRODUTO - REV.002/2004

CARACTERÍSTICAS	UNIDADE	MÉTODO	E S P E C I F I C A Ç Ã O
Gramatura Liner	Gr/m2	Bal. Analítica	125 +/- 16
Gram.Adesivo	Gr/m2	Bal. Analítica	20 +/- 5
Espes.Frontal	mm	Micrômetro	0.080 +/- 0.010
Espes.Total	mm	Micrômetro	0.220 +/- 0.035
Tack	KGF	Dinamômetro	0.500 - 1.500
Shear	Tempo	Relógio	> 60 minutos
Estabilidade	%	Envelhecimento 3h à 70°C	Long. ≤ -5.0
Dimensional	%	Envelhecimento 3h à 70°C	Trans. ≤ +2.0

DESCRIÇÕES E INFORMAÇÕES DO PRODUTO

1 Composição do produto:

- 1.1 Frontal: Vinil monomérico Vitral Cristal 80 micras
- 1.2 Adesivo: Adesivo emulsionado permanente BASE DE SOLVENTE, (**ECO 7000**).
- 1.3 - Liner (papel protetor) : papel couchê 125 grs.

2 Condições de análises.

- 2.1 Análise de três corpos de prova, tamanho padrão (NORMAS TÉCNICAS FINAT).
- 2.2 Material de amostra: Permanência de 24 hs a 70° C / 70% umidade relativa.
- 2.3 Condições de análise e aplicação: Temperatura de 23 +/- 2° C / 50 +/- 5% umidade relativa.

3 - Principal utilização:

- 3.1 Decoração de vitrines e trabalhos onde são exigidos transparência em ambientes iluminados.

4 Resistência química.

- 4.1 Óleo: Ótimo Álcool isopropílico: Ótimo Ácido Acético (5%): Ótimo.
- 4.2 ADESIVO ECO 7000 Altamente resistente ao envelhecimento boa adesão em superfícies irregulares, suportando com grande resistência à umidade.

5 Durabilidade externa: 4 Anos (QUARENTE E OITO MESES).

Nota 1 Esta durabilidade pode se estender ou diminuir em virtude das técnicas de aplicação, conservação e materiais associados ao vinil na idealização do trabalho, e condições climáticas podem interferir em nosso produto.

6 Condições ideais para estocagem: 21° C / Umidade 50% umidade relativa.

Nota 2 Os dados acima são orientativos, as recomendações ou descrições, são resultados teóricos de Laboratório, segundo a NORMA FINAT, viáveis para o produto, mas não constituem uma garantia. Recomendamos que sejam realizados testes complementares para melhor aproveitamento do Auto adesivo.